

فصل اوكسيد الحديد من اطيان الكاولين باستخدام طريقة الميتالورجيا المائية

المهندسة م.م. محسن جسام محمد

قسم التأهيل الطبي / اطراف ومساندـ المعهد الطبي باب المعظم

تاريخ القبول : 15/10/2011

تاريخ الاستلام : 29/11/2010

الخلاصة.

يهدف البحث الى دراسة تاثير اوكسيد الحديد على مواصفات طين الكاولين وأمكانية تقليل نسبته من اطيان كاولين منطقة العامج في محافظة الانبار لغرض استخدامها في الصناعة حيث يحتوي هذا الخام المستخدم في البحث حوالي (5.72%) اوكسيد الحديد ويعتبر وجود هذه النسبة ضمن الخام ضاراً للعديد من الصناعات كصناعة الورق والبلاستك والسيراميك والادوية الخ استخدمت في هذا البحث طريقة الميتالورجيا المائية حيث استخدم في هذه الطريقة حامض الاوكزاليك المخفف بالماء المقطر الذي يقوم بمساعدة الحرارة والخلط (كعوامل مساعدة) على اذابة اوكسيد الحديد ومن ثم اجراء عملية الترشيح وبالتالي الحصول على الرکاز الذي هو الكاولين المعالج. العينات المستخدمة من خام الكاولين كانت بوزن (25) غم والحامض المستخدم كان بأوزان (4,5,6,7,8,10) غم المخفف بالماء المقطر ولفترات زمنية (2,3) ساعة .

النتائج المستخلصة تبين كفاءة هذه الطريقة في فصل اوكسيد الحديد للعينات التي استخدم الحامض فيها بتركيز (6) غم لمدة ثلاثة ساعات اذ انخفضت النسبة الى 3.18% وتغير لونه من اللون الاحمر الى اللون الابيض وهي ذات النسبة التي تم الحصول عليها عندما استخدم الحامض بتركيز (10) غم لمدة ساعتان اذ انخفضت النسبة الى 3.2% واسفرت التجربة عن ازالة 45% من الحديد اما الخسارة في الخام فقد كانت بحدود 14%.

الكلمات الرئيسية : أوكسيد الحديد ، طين الكاولين ، الميتالورجيا المائية ، الكاولين المعالج .

1- المقدمة.

ان التطور الصناعي في جميع المجالات ادى الى الاعتماد على الموارد الطبيعية على اختلاف انواعها وتم ادخالها في المجالات الصناعية المختلفة مثل الصناعات الورقية والسيراميك والاصباغ وصناعة البلاستك والمطاط ومواد البناء كالسمنت والطابوق الطيني والمبيدات وغيرها ان ذلك يتوقف على عامل مهم الا هو استخدام الموارد التي تؤدي الى عاملين مهمين هما:-

السهولة في التصنيع والآخر قلة الكلفة . ومن الموارد التي تم التوجه إليها لتتوفر العاملين اعلاه هي الأطيان ولكن ليست جميعها بل هناك بعض الانواع منها والتي تحتوي على عناصر مؤثرة وفعالة في العملية الصناعية وأحد أنواع هذه الأطيان أطيان الكاولين، ولكي يكون فعال في العمليات الصناعية يتطلب التخلص من أكبر نسبة من اوكسيد الحديد الذي يكون وجوده ذو تأثير سلبي على مواصفات الكاولين الداخل في بعض الصناعات علمًا أن عملية أزالة اوكسيد الحديد لا تؤثر على مواصفات الكاولين ولا تغير في البنية البلورية له وليس لها اضرار بيئية.

1-2 الجانب النظري.

يتكون طين الكاولين بالدرجة الاساس من المعدن الطيني المسمى كاولينايت (kaolinite) والذي يكون تركيبه الكيميائي من عدة مواد مثل السليكا والمایكا والفلدسبار والذي تغلب على هذا النوع من الطين لونه الابيض المترادج الى الرمادي ومن ثم الاصفر والاحمر. [1,2] تضم تربة العراق كميات كبيرة من أطيان الكاولين وضمن ترببات قربية من سطح الارض ويمكن الحصول عليها بكميات وافرة وعلى نوعين:

▣ الكاولين الابيض

ان اكتساب الكاولين للون الاحمر يعود الى ارتفاع نسبة اوكسيد الحديد فيه والتي تصل في بعض المواقع الى 5.72% والتي تعتبر مرتفعة مقارنة بأنواع طين الكاولين الاخرى وحسب تدرجها من اللون الابيض الى الرمادي والاصفر.....الخ

اما الاستخدامات الحالية لطين الكاولين بوضعه الطبيعي بما يمتاز به من صفات جيدة فانه يستخدم في انتاج الطابوق الطيني الحراري كمادة اولية او يضاف بنسب مختلفة لتحسين نوع الطابوق الطيني المنتج [3].

2-2 الأطيان.

الطين يمتلك بنية تركيبية تشبه المايكا وت تكون بفعل عملية التعرية (التجوية) الكيمياوية (Chemical weathering) للصخور المحمولة بالسلكا بفعل حامض الكاربونيك واحياناً تكون بفعل المياه الحارة (Hydrothermal activity) . الأطيان عبارة عن مجموعة من الحبيبات الناعمة جداً من معادن السليكات والتي تدعى

(Aluminum phyllosilicate) التي تتشارك كيميائياً مع الماء وتحتوي على كميات مختلفة من الحديد والمعنيسيوم والبوتاسيوم والتيتانيوم وبعض الفلويات [4].

معادن الأطيان تشمل المجاميع الآتية:-

مجموعة الكاولينيات Kaolinite group ، مجموعة السمكتايت Smectite group .
مجموعة الكلورايت Chlorite group و مجموعة اليلات Illite group

يوجد حوالي (30) نوع من الأطيان النقية في هذه المجاميع ولكن معظم الأطيان في الطبيعة هي مزيج من هذه الأنواع المختلفة إضافة إلى المعادن الأخرى الموجودة بنسب مختلفة في التربة . والشكل (1) يبين البنية التركيبية الطبيعية لمجموعة الأطيان . [4, 5]

أن خواص الأطيان المتميزة تجعل منها مادة مثالية لانتاج الفخار لغراض البناء والديكور وانتاج الخزف الحجري والبورسلين والأواني الخزفية والسيراميك والطابوق الناري والتحفيات وأواني الطبخ والصحيات والفلاتر الكيميائية [6].

2-3 طين الكاولين.

يمتلك الكاولين سطحين يختلف كل منهما عن الآخر بالتركيب الكيميائي والبنائي وهو عبارة عن سليكات صفائحية (Phyllosilicate) من نوع 1:1 الطبقة الاولى هي سليكات رباعية الأوجه (Silicatetrahedral layers) والثانية هي هيدروكسيد الألومنيوم التي تقع مباشرة فوق طبقة السليكا وبهذا فان كل واحد من ثلاث مجامي من ايون الهيدروكسيد (OH) يستبدل بذرة اوكسجين غير مشبع من طبقة السليكا وبهذا فان الاوكسجين يكون جسور ربط بين الطبقتين مكوناً طبقة من الكاولينيات . أن الصيغة النظرية لهيدروكسى الألومنيوم هي $\text{Al}_2(\text{OH})_4^{2+}$ [وللسليكا SiO_4^{-2}) وبهذا فان الصيغة النظرية للكاولينيات $\text{Si}_2\text{O}_5\text{Al}_2(\text{OH})_4$ أو $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ كما موضح في شكل (2).

يمتاز طين الكاولين عن بقية أنواع الأطيان بخواص فيزياوية وكيمياوية فريدة تجعله من أهم أنواع الأطيان ومن هذه الخواص :-

- 1. القدرة على امتصاص الماء .
- 2. يمتاز بخاصية اللدونة عند اكتسابه للماء وكذلك الانكماس .
- 3. درجة انصهاره 1780°C وكثافته 2.6 وصلادته حسب مقياس موش للصلادة هو 2.
- 4. اللمعانية عندما يكون جاف 78- 92% .
- 5. لزوجة قليلة ويتشتت بالماء وبعض المواد العضوية .
- 6. يمتاز بكونه مادة خاملة وغير فعالة كيميائياً .
- 7. يمتاز بقدرته على تغطية السطوح عند استخدامه في مواد الطلاء والاصباغ وذلك لشدة نعومته .
- 8. ومن المميزات الأخرى رخص الثمن نتيجة لوفرته وسهولة الحصول عليه بالإضافة إلى عدم وجود اضرار بيئية نتيجة استخدامه . [8,3]

3- اوكسيد الحديد.

ان التركيب البلوري والكيمياوي يحتوي على اكسيد الحديد وان وجود اوكسيد الحديد في طين الكاوفولين يحدث تغيراً كبيراً في الخواص الكيميائية والفيزيائية وكذلك يحدث تغيراً في كيميائية السطح للأطيان ومن هذه الخواص التي تتأثر بهذه الاكسيد هي التبادل الكيتوني (تبادل الشحنات الموجية)، سعة التركيز والاستقرارية، الانفاس بالماء، الحجم الحبيبي، نسق الترابط بين الطبقات، التركيب البلوري الثماني الاسطح للأطيان، حامضية الاسطح، طاقة الاختزال. كذلك يؤثر اوكسيد الحديد على كيميائية السطح للأطيان حيث يغير آلية التفاعل بين طين / ماء وكذلك طين / مواد عضوية حيث يكون ذات تأثير سلبي حيث يزيد في اختزال الأطيان مقارنة بالاكستدة ويقلل بالمقابل عملية اعادة الالكسدة [9].

ان ما اوشير من جانب ذات تأثير سلبي نتيجة لوجود اوكسيد الحديد في الطين مما يتطلب التخلص منه وان أفضل الطرق التي اكتشفت لمعالجة ذلك هي اختزال الحديد من الطين وكان ذلك عام 1960 [8]. ان الدراسات الحديثة رغم التطور الحاصل في جميع مجالات العلوم الا انه لحد الآن يتم استخدام طريقة اختزال الحديد كون العملية تعنى اكثر من مجرد انتقال الكترون الى البنية التركيبية بالإضافة الى حدوث تفاعلات اضافية او ثنائية بسبب التعديل الحاصل في البنية التركيبية للطين [9].

4- استخدامات طين الكاوفولين.

نتيجة لانخفاض كلفة استخراج او الحصول على طين الكاوفولين وامكانية التخلص من اوكسيد الحديد و اكسيد اخرى ادى الى شيع استخدامه في صناعات مختلفة منها:-

- صناعة الورق.
- صناعة مواد الدهان والطلاء.
- صناعة السيراميك.
- صناعة المطاط والبلاستك.
- الادوية والمواد الصيدلانية ومواد التجميل.....وصناعات اخرى [10,11].

5- الميتالورجيا المائية.

هي سلسلة من العمليات تعتمد على اذابة خامات المعادن او المواد المراد التخلص منها او اقلال نسبتها باستخدام المذيبات الكيمياوية والحصول على معادن مذابة ومن ثم فصل تلك المعادن عن المحاليل المتكونة [12].

ان السبب الرئيسي لاستخدام طريقة الميتالورجيا المائية خلال العقدين الاخرين ما يلي:-

- 1- بالأمكان استخدام هذه الطريقة للخامات الغنية والخامات الفقيرة سواءً كانت معقدة أو بسيطة من ناحية التركيب.
- 2- امكانية اعادة استخدام المذيبات المستخدمة في العمليات المختلفة من خلال اعادة دورة الاذابة مجدداً.
- 3- اجراء عمليات الاذابة في معظم الحالات ضمن درجات الحرارة الاعتيادية او التسخين لدرجات منخفضة.
- 4- عدم وجود آثار بيئية سلبية وان وجدت تكون بشكل محدود جداً اضافة الى انخفاض كلفتها مقارنة بالطرق الأخرى.

ان الكيمياء الفيزيائية للميتالورجيا المائية تعتمد على عملية الموازنة بين المحاليل والمواد الصلبة المستخدمة وهذا يعني انها تعتمد على مبدئين هما ديناميك الحرارة وحركة التفاعل [13].

1-6 الجانب العملي .


تم اختيار العينة المستخدمة في البحث من طين كاوفولين منطقة العامج في المنطقة الغربية من العراق والذي يستخدم للأغراض الصناعية المختلفة في الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك وقد تم اجراء العمليات التالية على العينة المستخدمة وعلى النحو التالي طحن المادة الخام وتم ذلك على مرحلتين طحن لحجم حبيبي (0.1) ملم ثم الطحن للحجم الحبيبي المستخدم في التجارب (0.75) مايكرون بعد ذلك تم تهيئة النموذج الخاص بالتجارب على شكل مخروط متتجانس وقد تم ذلك بطريقة التكويم والتربيع. ان حجم العينة المستخدمة في التجارب بوزن (25) غم وقد استخدم حامض الاوكزاليك بأوزان مختلفة (10, 8, 7, 6, 5, 4) غم بعد تخفيفه بكمية من الماء المقطر بحجم (75) ملم.

2-6 التحليل الكيميائي للمادة الخام.

تم اجراء التحاليل الكيميائية للنماذج في الشركة العامة للمسح الجيولوجي وكانت نتائج التحليل كما في الجدول (1) والجدول(3).

3-6 السلك التكنولوجي .

المخطط أدناه يوضح المسالك التكنولوجي الذي اعتمد في الاختبارات الخاصة بأذابة اوكسيد الحديد وفصله عن الكاوفولين:-



شكل (3): يبين المسلك التكنولوجي المعتمد في البحث.

7- المناقشة.

أن الهدف من البحث كما تمت الاشارة اليه هو الحصول على طين الكاولين الخالي تقريباً من اوكسيد الحديد ذو التأثير السلبي على خواص الطين وان الآلية التي تم اعتمادها في الجانب العملي هي استخدام الميتالورجيا المائية معتمدين في ذلك على التغير في نسب الحامض المستخدم من خلال التحكم في النسبة المئوية للحامض في محلول المستخدم اي تركيز الحامض والذي أشتغلت على ستة نسب مختلفة من حامض الاوكزاليك .

ان التجارب التي قمنا بها خلال مراحل البحث والتي ترکزت على أن عملية الأذابة للعينات المختارة من طين الكاولين في محلول حامض الاوكزاليك اظهرت بأن هناك تفاوت من حيث التأثير سواء في عملية الأذابة لأوكسيد الحديد او التغير الحاصل في لون الطين نتيجة لذوبان الأوكسيد.

أن البيانات المسجلة أثبتت بأنه كلما زادت نسبة الحامض في محلول ذو الحجم الثابت في جميع الاختبارات مع اعتماد نفس حجم العينة في الاختبارات كافة أدت الى زيادة في نسبة الاوكسيد المذاب مع سرعة التغير الحاصل في لون الطين .

أن عملية أذابة اوكسيد الحديد في طين الكاولين لم تتوقف فقط على زيادة نسبة الحامض في المحلول المستخدم ولكن هناك عاملان احدهما أساسى والآخر مساعدهما :-

• الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الأذابة.

• التسخين لدرجة حرارة (100) درجة مئوية يساعد على تسريع عملية الأذابة.

أن ما تم القيام به هو أجراء الاختبارات للنماذج الستة في محلول حامض الاوكزاليك لأذابة النماذج الخاصة بطين الكاولين وباعتماد فترتين زمنيتين مختلفتين هما (2,3) ساعة على التوالي وتم تدوين البيانات الخاصة بالأوزان والزمن كما موضح في الجدول (2).

وقد ثبت بأن الفترة الزمنية التي تتطلبها عملية أذابة اوكسيد الحديد والتي تكون تدريجية والتي تؤدي إلى تغير في لون الطين حيث يبدأ بالتحول من اللون الأحمر إلى الرمادي إلى أن يصل إلى اللون القريب إلى الأبيض كانت ساعتين وثلاث ساعات على التوالي.

ومن خلال أعتماد النتائج التي تم الحصول عليها من خلال التجارب التي تم القيام بها للمحاليل ذات التراكيز المختلفة من حامض الاوكزاليك خلال عملية الأذابة للعينات وبالأزمان المختلفة والتي هما ساعتان وثلاث ساعات وتمثلها بيانيًّا كما موضح في شكل (3).

نلاحظ أن الأذابة تكون تدريجية وأن نسبة التحول تكون أكبر بزيادة نسبة الحامض خلال الفترة الزمنية ذاتها من خلال التغير التدريجي الحاصل في لون الطين كما في شكل (3).

ولغرض زيادة التحقق بما قمنا به من تجارب وفقًا لما دون من بيانات في الجدول (2) والعلاقة بين الفترة الزمنية والتركيز وفقًا للمخطط (3) تم حساب وزن الركاز المتبقى بعد اجراء كل تجربة ورسم علاقة بيانية مع نسبة تركيز الحامض في المحلول نلاحظ بأن نسبة الركاز تتغير بتغيير نسبة تركيز الحامض كما في شكل (4).

من خلال الجدول (2) والشكل (3,4) نستخلص أن عملية الأذابة وتغير لون طين الكاولين وزن الركاز تتوقف بالدرجة الأساس على العلاقة بين درجة تركيز الحامض واعتماد التسخين كعامل مساعد والتي من خلالها تم استنتاج :-

8- الاستنتاجات.

أ- أن نسبة الحامض بتركيز (6) مع تسخين عند درجة حرارة (100) لمدة ثلاثة ساعات تؤدي إلى أذابة أكبر نسبة من اوكسيد الحديد إذ انخفضت النسبة من 5.72% إلى 3.18% كما في جدول (3) و تغير لونه إلى الأبيض وكانت نسبة الاستخلاص 45%. وهي نفس النسبة التي تم الحصول عليها من خلال استخدام نسبة تركيز الحامض (10) مع تسخين عند درجة حرارة (100) لمدة ساعتين إذ انخفضت النسبة إلى

كما في جدول (3) من ذلك نستنتج ان تركيز الحامض لوحده لا يؤثر على عملية الادابة بدونأخذ بنظر الاعتبار عامل الزمن .

ب- من خلال الجدول (2) وبالتركيز على وزن الركاز ومقارنته مع وزن الخام المستخدم كعينات نلاحظ عدم حصول فقدان كبير في وزن الخام اذ كانت الخسارة في وزن الخام بحدود 14 % للعينة الافضل التي استخدم الحامض فيها بتركيز(6) لمدة ثلاثة ساعات .

ج- ان الناحية الاقتصادية لها اثر فعال في المجال الصناعي وان اقلال نسبة الحامض تؤدي الى خفض الكلفة الصناعية اكبر مما تتحقق المبالغ المصروفة لزيادة زمن التسخين.

الوصيات.

من خلال النتائج المستخلصة في هذا البحث نوصي:-

1- التوسيع في مجال بحوث استخلاص اوكسيد الحديد من الأطيان وبالذات الكاولين من خلال زيادة زمن المعالجة لساعات اكبر وكذلك زيادة تركيز الحامض للحصول على نصاعة اكبر (whiteness) مما تم الحصول عليه مما يعني التوسيع في استخدامه في المجالات الصناعية بشكل اكبر.

2- توفير اجهزة قياس مؤشر النصاعة (whiteness index) في الاقسام العلمية في الجامعات من أجل التوسيع في البحث في هذا المجال.

٩- المصادر

- [1] Dana, J.D, "Manual of mineralogy", 20th Ed. Jhon wiley and Sons, Inc1977.
- [2] "Kaolinite mineral informationand data ", MinDat. Org. Retrieved 2009.
- [3] Jindi L.and Ibrahim N., "Evalution of Gaara Clays for their utilization in Ceramics industries" , Rp 72/82,the scientific Research council, building research centra, , Baghdad, Iraq 1982.
- [4] Emmanuel Jengof Louri Heikkila, "Clay Mineral Group Mineral Calleries- Accessed", Jan.2, No.220, pp.36-39, 2006.
- [5] Bailey,S.W., "Summery of recommendation of AIPEA nomenclature committee on clay mineral", American mineralogist volume 65, pp. 1-7 Accessed Jan.2, 2006.
- [6] Hillier S, Clay Mineralogy. PP. 139-142 In:Middleton G.V.,Church M.J., Coniglio M., Hardie L.A. and Longstaffe F.J.(Editors) Encyclopedia of Sediments and sedimentary rocks. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003.

- [7] Bjorlykke ,K., "Mineralogical and Chemical Changes during Weathering of acid and basic rocks in Vyanda", Norsk Geologisk Tideskrift Vol. 55, pp. 81- 89, 1975.
- [8] "Kinetic study of the kaolinite -mullite reaction sequence.Part 1:kaolinite dehydroxylation", phys.chem.Minerals, 2007.
- [9] اليوزبكي / قتيبة توفيق1989 ، "دراسة جيوكيميائية ومعدنية الحديد المتواجد مع التربات الطينية في تكوين الكعرة في الصحراء الغربية ، اطروحة ماجستير ، كلية العلوم- جامعة الموصل.
- [10] Grim, R. E., "Applied Clay Mineralogy", M C Graw- Hill Inc.,New Yourk, 1962.
- [11] P.Raghavan, "Sath Chandrasekhar, A.D. Domodaran Value addition of paper coating grade Kaolins by thr removal of ultrafine Coloring", impurities,Int. J. Miner. Process, PP. 307-316, 1997.
- [12] الطاني ، محمد حيدر / الرمضاني ، خير عبدالله، "تأثير غسل الكاولينات على خواص الحراريات المنتجة" ، مجلة الهندسة والتكنولوجيا، ملحق العدد الثاني- المجلد العاشر، 1991.
- [13] J oseph, "Newton Extractive Metallurgy", John Wiely & Sons, Inc. 1959.

جدول (1): يبين نتائج التحليل الكيميائي للمادة الخام.


النسبة المئوية	الرمز	المركب
47.6	SiO ₂	اوكسيد السليكون
29.51	AL ₂ O ₃	اوكسيد الالومنيوم
5.72	Fe ₂ O ₃	اوكسيد الحديد
1.20	TiO ₂	اوكسيد التيتانيوم
3.64	CaO	اوكسيد الكالسيوم
0.60	MgO	اوكسيد المغنيسيوم
0.50	NaO	اوكسيد الصوديوم
0.3	K ₂ O	اوكسيد البوتاسيوم
11.21	LOI	مفقودات الحرق

جدول (2): يبين نتائج الاختبار.


تركيز الحامض غم/سم ³	PH	زمن /ساعة	وزن الركاز غم	زمن /ساعة	وزن الركاز غم	وزن الركاز غم
4	2.7	3	23,08	2	23,57	
5	1.6	3	21.94	2	23.35	
6	0.8	3	21.39	2	23.27	
7	1.3	3	22.61	2	23.36	
8	3.2	3	22.07	2	21.89	
10	3.2	3	21.02	2	21.78	

جدول (3): يبين نتائج التحليل الكيميائي للعينات المعالجة.


نوع العينة	اسم المركب	الرمز الكيميائي	نوع العينة
6 غم حامض زمن 3 ساعة	اوكسيد الحديد	Fe ₂ O ₃	3.18
10 غم حامض زمن 2 ساعة	اوكسيد الحديد	Fe ₂ O ₃	3.2




شكل (1): يوضح البنية التركيبية لأنواع مختلفة من الأطيان.



شكل (2): يوضح التركيب البلوري للكاؤلين.



شكل (3): يوضح العلاقة بين زمن الاصابة ووزن الركاز.



شكل (4): يبين العلاقة بين تركيز الحامض ووزن الركاز.

The Removal of Iron Oxide From Kaolin Clay by Hydrometallurgy Method

**Engineer Mahasin Jassam Mohammad
Medical institute –Bab Al –Moaddam
Rehabilitation Departement / Orthoses & prostheses**

ABSTRACT.

The research deals with a study carried out on the influence of iron oxide (Fe_2O_3) on the characteristics of kaolin clay and the possibility of reducing iron oxide percentage in kaolin clay in the location of Ghamij in Anbar Governorate, prior to using it in industry. The raw material used in the research contained about 5.72% of iron oxide. When such a percentage of iron oxide is contained in kaolin clay, it makes it harmful in numerous industries such as paper, plastic, drugs etc.....

In this research the hydro metallurgy method was used where oxalic acid was diluted with distilled water, and with the help of heat and mixing (as assisting factor) to cause iron oxide to melt and thereafter subjected to filtration and thus the 'Bakkag', i.e. white kaolin which was almost free from iron oxide was obtained. The sample of kaolin raw material weighted about 25 grammas and the acid diluted in the distilled water used along periods of (2, 3) hours weighted (4,5,6,7,8,10) grammas.

The findings showed that this method is very practical in ridding the kaolin samples from iron oxide; in the sample where the concentration of the acid amounted to 6 along a 3- hour period, the percentage of iron oxid reduced to 3.2% In this way much of iron oxide melted and even its red color of the raw material changed to white. The same result was obtained by using a No. 10 concentration acid was used for two hours, the percentage of iron oxid reduced to 3.18%.The construction of iron oxide reach to 45%,the loss in weight of raw material used in this research is about 14%.

Keywords: iron oxide , kaolin clay , hydro metallurgy , treated kaolin .